

ACRYL FASSADENFARBE

Witterungsbeständige Innen- und Außenfarbe

WEISS



GEBINDEGRÖSSE	VERBRAUCH	FARBTON
3 L / 10 L	200–250 g/m ² je Anstrich	Weiß

PRODUKT BESCHREIBUNG

Titanium Acryl Fassadenfarbe ist eine füllende Fassadenfarbe, die sich für den Einsatz in Wärmedämmverbundsystemen (ETICS) eignet. Sie ist wasserdampfdiffusionsfähig (atmungsaktiv), hoch füllend, wetterbeständig und gut haftend. Titanium Acryl Fassadenfarbe ist tönbar. Wirkungsweise: Titanium Acryl Fassadenfarbe ist eine wetterbeständige Innen- und Außenfarbe. Sie ist leicht zu verarbeiten und ergibt gleichmäßige, ansatzfreie Flächen. Geeignet für Airless-Anwendung. Qualitätskontrolle: Interne Qualitätskontrolle durch unser hochmodernes Labor. Bindemittelbasis: Acrylat. Glanzgrad: Matt. Farbton: Basis (W), (P), (T). Verpackungsgrößen: 3 L, 10 L.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund: Der Untergrund muss sauber und trocken sein, um eine hochwertige Verarbeitung zu gewährleisten. Neue Untergründe: Verschmutzungen entfernen und reinigen, ggf. Sinterschichten entfernen. Alte Untergründe: Gründlich mechanisch oder mit Hochdruck reinigen. Grundierung: Mit Titanium Tiefgrund lösemittelfrei (Verbrauch ca. 250 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit).

ZUBEREITUNG DES PRODUKTS

Verarbeitungshinweise: Bitte die Hinweise auf der Rückseite der Verpackung beachten. Zwischenanstrich: Nach ca. 6 Stunden mit 5–10 % Wasser verdünnter Titanium Acryl Fassadenfarbe auftragen. Max. Verdünnung 10 %. Schlussanstrich: Unverdünnt auftragen, bei Bedarf max. 5 % Wasserzugabe.

ANWENDUNG

Überarbeitung: Nach ca. 3 Stunden möglich, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Untergrund auf Eignung prüfen. Verbrauch: Ca. 200–250 g/m² pro Anstrich. Hinweise: a) Mindesttrocknungszeit zwischen Anstrichen: 6 Stunden (20 °C, 65 % r. F.). b) Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknung. c) Auftrag mit Rolle oder Airless. d) Tönung mit Titanium Color Mix. e) Verdünnung nur mit Wasser. f) Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen. g) Probeanstriche zur Bestimmung der Deckkraft durchführen. h) Entsorgung über Hausmüll nach vollständiger Trocknung. Sicherheitshinweise: Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung. Frische Farbe nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

VERWENDETE WERKZEUGE

Verarbeitung: Applikation durch Pinsel, Rolle oder Airless-Verfahren.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Lagerung: Kühl und frostfrei lagern. In Originalverpackung bis zu 24 Monate haltbar. Zusatzinformationen: Technische Dokumentation und Sicherheitsdatenblatt: www.titanium-baustoffe.de

TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Weiß
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C
relative Luftfeuchtigkeit	≤ 65 %
Anwendungstemperatur	5–30 °C
pH-Wert	8,0
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	W3
Verbrauch	200/250 g/m ²
Haftung	1,5 N/mm ²
Verpackung	3 L / 10 L
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum

LEISTUNGSERKLÄRUNG



TITANIUM
EN 1062-1:2005

Hersteller: REFIX SH.P.K. RKS
Konformitätserklärung 001/24.04.2026
Norm: EN 1062-1:2005

TITANIUM - Acryl Fassadenfarbe

Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe MSDS
Haftung	≥ 1,5 N/mm ²
Wasseraufnahme	≥ Kategorie Wc1 - niedrig
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	Klasse V1 - hoch
Zeit zum Trocknen	2 Stunden
Glanz	Klasse G4 - matt