

ACRYL FASSADENPUTZ

Acryl-Schutzfassadenputz

COLOR MIX



PRODUKTBESCHREIBUNG

TITANIUM ACRYL FASSADENPUTZ ist ein Acrylputz zur Dekoration und zum Schutz von Fassaden mit hervorragender Dampfdurchlässigkeit, die Feuchtigkeitsansammlungen im Gebäude verhindert. Er bietet gute Wasser-, Schmutz- und Witterungsbeständigkeit und schützt vor UV-Strahlung. Der Putz reguliert Feuchtigkeit natürlich und verhindert die Bildung von Mikroorganismen. Erhältlich in einer breiten Palette von Farbtönen gemäß dem Titanium-Farbdigramm.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss eben, sauber, fest, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Bei feuchtem Untergrund zuerst Schäden reparieren oder eine Schutzschicht aufbringen. Mindestens 24 Stunden vor dem Auftrag Grundputz auftragen (Temperatur 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 65 %), in der gleichen Farbe wie der Putz.

ZUBEREITUNG DES PRODUKTS

Putz bis zum Boden des Eimers gründlich mischen. Einzelne Eimer in einem größeren Behälter homogenisieren. Zur Einstellung der Konsistenz max. 250 ml sauberes Wasser pro 25 kg Produkt hinzufügen. Kein nachträgliches Wasser und keine nachträglichen Pigmente.

ANWENDUNG

Mit Stahlkelle in Kornstärke auftragen. Mit Kunststoffkelle glätten, Hohlräume beseitigen und die gewünschte Struktur erzielen. Das Fassadensystem mit Gefälle für den Feuchtigkeitsschutz versehen. Nicht auf horizontalen Flächen oder Dächern verwenden. Gleichmäßig und ohne Unterbrechung auftragen. Berührungstrocken nach ca. 6 Stunden, witterungsbeständig nach mind. 24 Stunden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Standardbedingungen: 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 65 %, Temperatur während des Auftrags: 5–30 °C. Anpassung bei extremen Bedingungen. Schutz vor Sonne und Wind (Netze).

VERWENDETE WERKZEUGE

Zum Mischen: elektrischer oder Handmischer. Zum Auftragen und Glätten: Stahl- und Kunststoffkelle.

VERBRAUCH

Ca. 3,0–3,5 kg/m², abhängig von Korngröße und Fassadentyp.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

In der Originalverpackung auf Paletten lagern, in trockenen Bereichen, geschützt vor Schnee, Regen, Hagel und Sonne. Lagertemperatur: +5 °C bis +30 °C. Vor Frost und Witterungseinflüssen schützen.

PRODUKTSICHERHEIT

Das Produkt wird nicht als gefährlich eingestuft.

PRODUKTANGABEN

Farbe: Weiß, nach der Titanium-Farbkarte einfärbbar. Verpackung: 25 kg Plastikeimer. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Dokumentation und Sicherheitsdatenblatt: www.titanium-baustoffe.de

TECHNISCHE DATEN

Basis	Acryl
Farben	Weiß und ausgewählte Farben (Titanium Color Mix)
Staubb trocken	Nach 6 Stunden
Verarbeitungsbedingungen	Standardparameter: Temperatur 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 65 %, Verarbeitungstemperatur: 5–30 °C.
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 – hoch
Kapillarwasseraufnahme	W2 – mittel
Haftung	1,01 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit	0,75 W/(m·K)
Verpackung	25 kg
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum

LEISTUNGSERKLÄRUNG



TITANIUM
EN 15824:2017

Hersteller: REFIX SH.P.K. RKS
DOP -202-1/08.12.2025
Norm: EN 15824:2017

TITANIUM-ACRYL FASSADENPUTZ

Haftzugfestigkeit	≥ 1,01 N/mm ²
Wasseraufnahme	W2 – Mittel
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 – Hoch
Wärmeleitfähigkeit	0,75 W/m·K