

FINO

Hohe Haftung auf allen Untergründen

WEISSE FARBE



MASSEINHEIT	STÜCK/PALETTE	FARBE/WEITERE SPEZIFIKATIONEN
25 kg/Sack	48 Stück/Palette	Weisse Farbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Titanium Fino ist ein universeller Spachtel auf Basis von weißem Zement, Kalk und speziellen Additiven, mit hoher Haftfähigkeit auf allen Untergründen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Titanium Fino wird zum Glätten und Nivellieren aller Oberflächen, sowohl neuer als auch alter, in der Renovierung verwendet.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund, auf dem das Produkt aufgetragen wird, muss fest, stabil, sauber und staubfrei sein; eventuelle Schäden sind vor Arbeitsbeginn zu reparieren. Bei Anwendung auf alten Untergründen wird empfohlen, diese vorher mit Acryl Primer zu behandeln. Die Luft- und Untergrundtemperatur während der Anwendung und Trocknung sollte über 5 °C und unter 30 °C liegen.

ZUBEREITUNG DES PRODUKTS

Der Inhalt eines 25-kg-Sacks wird mit einem elektrischen Mischer unter Zugabe von 6–7,5 Litern Wasser je nach Bedarf gemischt. Nach dem ersten Mischen die Masse etwa 10 Minuten ruhen lassen und vor dem Auftragen erneut mischen.

ANWENDUNG

Die abschließende dekorative Schicht kann 24 Stunden nach dem Auftragen der letzten Spachtelschicht aufgebracht werden. Die vorbereitete Masse muss innerhalb von höchstens 3 Stunden nach der Zubereitung verarbeitet werden. Farbe: Weiß.

VERWENDETE WERKZEUGE

Zum Mischen: elektrischer Mischer. Zum Glätten: Metallspachtel.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

12 Monate, gelagert auf Paletten in trockenen Bereichen, geschützt vor Witterungseinflüssen und Frost. Verpackung: 25 kg. EN 998-1:2016

Norm: EN 998-1:2016

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	6-7,5 l / 25 kg
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Offenzeit nach EN 998-1:2016	> 20 Minuten
Korrigierzeit	> 30 Minuten
Haftfestigkeit	≥ 0,3 N/mm ²
Wasseraufnahme	Kategorie Wc2
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	μ25
Wärmeleitfähigkeit	0,55 W/m·K

LEISTUNGSERKLÄRUNG



TITANIUM
EN 998-1:2016

Hersteller: REFIX SH.P.K. RKS
DoP 009/20.08.2025
Norm: EN 998-1:2016

Titanium FINO

Reaktion auf Feuer	Klasse A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Haftfestigkeit	≥ 0,3 N/mm²
Wasseraufnahme	Kategorie Wc2
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	μ25
Druckfestigkeit	Klasse CS III
Wärmeleitfähigkeit	0,55 W/m·K
Beständigkeit (gegen Frost/Tauwechsel)	Bewertung gemäß den Bestimmungen, die am vorgesehenen Einsatzort des Mörtels gültig sind