

STRUCTUR PUTZ

Mineralischer Dekorputz

WEISSE FARBE



MASSEINHEIT	STÜCK/PALETTE	VERBRAUCH	FARBE/WEITERE SPEZIFIKATIONEN
25 kg/Sack	48 Stück/Palette	6–7 l/25 kg	Weißer Farbe

PRODUKT BESCHREIBUNG

STRUCTUR PUTZ ist ein mineralischer Dekorputz, widerstandsfähig und langlebig, in Weiß mit hoher Dampf-Diffusionsfähigkeit.

VORTEILE

Hohe Damfdurchlässigkeit. Umweltfreundlich. Widerstandsfähig und langlebig.

ANWENDUNGSBEREICHE

STRUCTUR PUTZ wird als Endschicht auf Außenwänden verwendet und eignet sich gleichzeitig für die Dekoration von Innenwänden auf allen mineralischen Untergründen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

6–12 Stunden vor der dekorativen Putzanwendung muss der Untergrund mit Primer / Grundputz behandelt werden, um eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten. Bei heißem Wetter und hohen Temperaturen wird empfohlen, die Oberfläche vor Beginn der Putzarbeiten leicht zu wässern. Die Arbeitsfläche sollte mit Gerüstnetz vor direktem Wind, Sonne oder Regen geschützt werden. Arbeiten bei extremen Wetterbedingungen werden nicht empfohlen. Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung müssen über 5 °C und unter 30 °C liegen.

ZUBEREITUNG DES PRODUKTS

Der 25-kg-Sackinhalt wird mit einem elektrischen Mischer unter allmählicher Zugabe von 6,0–7,0 l Wasser gemischt. Nach dem ersten Mischen ruht die Masse ca. 10 Minuten und wird dann vor der Verarbeitung erneut durchgemischt.

ANWENDUNG

Die vorbereitete Mischung wird mit der Glättkelle gleichmäßig auf der gesamten Fassadenfläche aufgetragen, entsprechend der größten Korngröße.

VERWENDETE WERKZEUGE

Zum Mischen: elektrischer Mischer. Zum Auftragen: Metallkelle. Zum Strukturieren: Kunststoffkelle.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

12 Monate, gelagert auf Paletten in trockenen Bereichen, geschützt vor direkter Witterungseinwirkung. Vor Frost schützen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Dokumentation und Sicherheitsdatenblatt sind auf der offiziellen Website verfügbar: www.titanium-baustoffe.de

Norm: EN 998-1:2016 · GP-CS III · Wc2

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand der Technik und wurden nach bestem Wissen erstellt. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Zweck. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	6,0–7,0 l / 25 kg
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit	4,9 N/mm²
Klasse	Klasse CS II
Kapillare Wasseraufnahme	0,23 kg/m²·h^{0,5}
Kategorie	Kategorie Wc2
Haftzugfestigkeit	1,05 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	0,75 W/m·K

LEISTUNGSERKLÄRUNG

TITANIUM
 EN 998-1:2016

Hersteller: REFIX SH.P.K. RKS

DOP -207-1/05.12.2025
Norm: EN 998-1:2016

TITANIUM-STRUCTUR-PUTZ

Druckfestigkeit	≥ 4,9 N/mm²
Kapillarwasseraufnahme	W2
Haftung	1,05 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	0,75 W/m·K