

SUPER FINISH

Feinputz für Innenräume

WEISSE FARBE

EXTRA WHITE



MASSEINHEIT	STÜCK/PALETTE	VERBRAUCH	FARBE/WEITERE SPEZIFIKATIONEN
20 kg/Sack	48 Stück/Palette	8,5–9 l/20 kg	Weißer Farbe

PRODUKT BESCHREIBUNG

SUPER FINISH ist ein Feinspachtelmaterial mit sehr feiner Körnung, ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

VORTEILE

Einfach vorzubereiten und aufzutragen. Extrem weiß. Nur für den Innenbereich geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

SUPER FINISH wird zum Glätten von Wänden und Decken in trockenen Innenräumen ohne Feuchtigkeit verwendet. Geeignet für glatte Untergründe wie Beton und FINO sowie sehr gut für Gipsplatten. Das Endergebnis an Wand und Decke ist extrem weiß und glatt.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, eben, sauber und trocken sein. Bei alten Untergründen ist es empfehlenswert, die Oberfläche mit einem geeigneten Primer / Basis vorzubehandeln. Die Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung sollte zwischen +5 °C und +30 °C liegen.

ZUBEREITUNG DES PRODUKTS

Die Produktmischung muss in einem sauberen Behälter erfolgen. Der Inhalt eines 20-kg-Sacks wird nach und nach in 8,5–9 Liter Wasser gegeben und mit einem elektrischen Rührgerät zu einer homogenen, klumpenfreien Masse verrührt.

ANWENDUNG

Die vorbereitete Masse muss innerhalb von 50 Minuten nach der Herstellung mit der Stahlkelle aufgetragen werden, in ein oder zwei Schichten mit einer maximalen Dicke von 1–1,5 mm pro Schicht. Für die zweite Schicht warten Sie, bis die erste vollständig getrocknet ist. Nach vollständiger Trocknung kann die Oberfläche bei Bedarf mit feinem Schleifpapier geglättet werden, um ein gleichmäßiges und glattes Erscheinungsbild zu erzielen. Die Trocknungszeit kann je nach Witterungsbedingungen und Raumlüftung variieren.

PRODUKTSICHERHEIT

Dieses Produkt gilt gemäß CPL-Vorschriften als ungefährlich. Allerdings sind allgemeine Sicherheitsmaßnahmen zu beachten: Längeren Haut- oder Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit viel Wasser spülen. Schutzausrüstung tragen (FFP2-Maske, Handschuhe nach EN 374-1 und Schutzbrille). Von ungeschützten Personen fernhalten. Staubbildung vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht essen oder trinken während der Arbeit. Hände vor und nach der Arbeit gründlich waschen. Von Kindern fernhalten.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

12 Monate, auf Paletten in trockenen Bereichen lagern, geschützt vor Witterungseinflüssen. Vor Frost schützen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Dokumentation und Sicherheitsdatenblatt sind auf der offiziellen Website verfügbar: www.titanium-baustoffe.de

Norm: EN 998-1:2016 · GP-CS II · Wc2

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand der Technik und wurden nach bestem Wissen erstellt. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Zweck. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	8,5–9,0 l / 20 kg
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit	3,2 N/mm ² (Klasse CS III)
Kapillare Wasseraufnahme	0,09 kg/m ² ·h ^{0.5} (Kategorie Wc1)
Haftzugfestigkeit	0,80 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit	0,65 W/m·K

LEISTUNGSERKLÄRUNG



TITANIUM
EN 998-1:2016

Hersteller: REFIX SH.P.K. RKS

DOP -206-1/05.12.2025

Norm: EN 998-1:2016

TITANIUM-SUPER FINISH

Druckfestigkeit	≥ 3,2 N/mm ²
Kapillarwasseraufnahme	W1
Haftung	0,80 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit	0,65 W/m·K