

TIEFGRUND

Universelle, wasserbasierte Acrylgrundierung



PRODUKTBESCHREIBUNG

Titanium Tiefgrund ist eine universelle, wasserbasierte Acrylgrundierung mit hervorragenden Penetrationseigenschaften, die perfekte Haftung und Isolierung bietet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Verdünnung 1:1 • Transparente Farbe • Sehr starke Haftung und schnelle Trocknung • Hervorragende Oberfläche für alle Arten von wasserbasierten Farben sowie gleichmäßiges Endergebnis • Einfache Anwendung, hohe Penetration und hohe Ergiebigkeit

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Geeignet für alle Innenwände und Decken, neu, alt oder bereits gestrichen, für die Beschichtung aller Innenräume wie Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, Büros, Dienstleistungsbereiche usw. Wird auch für Außenfassaden empfohlen.

ANWENDUNGSHINWEISE

• Applikationsmethode: Pinsel, Rolle oder Spritzverfahren • Verdünnung: Empfohlen wird eine Verdünnung mit 100 % Wasser

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen vollständig trocken, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Alle Risse und beschädigten Stellen sind mit Produkten der Titanium FINO-, SUPERFINISH-Reihe usw. zu reparieren.

VERPACKUNG

5 L, 10 L

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Kühl und frostfrei lagern. In original verschlossener Verpackung bis zu 36 Monate haltbar. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Vor Frost schützen.

GESUNDHEITS-, SICHERHEITS- UND UMWELTINFORMATIONEN

Produkt von Kindern fernhalten. Bei Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren und die Verpackung vorzeigen. Produkt nicht in Abflüsse oder Kanalisation gelangen lassen.

HINWEISE

• Auf frischem Beton wird empfohlen, das Produkt erst nach mindestens 30 Tagen aufzutragen. • Die Anwendung bei Temperaturen unter 5 °C oder kurz vor Regen vermeiden.

WEITERE INFORMATIONEN

Technische Dokumentation und Sicherheitsdatenblatt: www.titanium-baustoffe.de

TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Transparent
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C
relative Luftfeuchtigkeit	≤ 65 %
Anwendungstemperatur	5–30 °C
pH-Wert	6,70
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	W2
Haftung	1,65 N/mm ²
Verpackung	5 L / 20 L
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum

LEISTUNGSERKLÄRUNG



TITANIUM
EN 1062-1:2005

Hersteller: REFIX SH.P.K. RKS
Konformitätserklärung 003/24.04.2026
Norm: EN 1062-1:2005

TITANIUM - Tief Grund

Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe MSDS
Haftung	≥ 1,65 N/mm ²
Wasseraufnahme	≥ Kategorie Wc2 – mittel
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	Klasse V1 – hoch
Zeit zum Trocknen	2 Stunden
pH	6,7