

ACRYL FASSADENFARBE

Peinture intérieure et extérieure résistante aux intempéries

BLANC



CONDITIONNEMENT

3 L / 10 L

CONSOMMATION

200–250 g/m² par couche

TEINTE

Blanc

DESCRIPTION DU PRODUIT

Titanium Acryl Fassadenfarbe est une peinture de façade garnissante qui convient aux systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS). Elle est perméable à la vapeur d'eau (respirante), fortement garnissante, résistante aux intempéries et bien adhérente. Titanium Acryl Fassadenfarbe est teintable. Mode d'action : Titanium Acryl Fassadenfarbe est une peinture intérieure et extérieure résistante aux intempéries. Elle est facile à mettre en œuvre et donne des surfaces uniformes et sans reprises. Convient à l'application airless. Contrôle qualité : contrôle qualité interne par notre laboratoire ultramoderne. Base de liant : acrylate. Niveau de brillance : mat. Teinte : base (W), (P), (T). Conditionnements : 3 L, 10 L.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support : le support doit être propre et sec afin de garantir une mise en œuvre de qualité. Supports neufs : éliminer les salissures et nettoyer, éliminer le cas échéant les couches de frittage. Supports anciens : nettoyer soigneusement, mécaniquement ou à haute pression. Primaire : avec Titanium Tiefgrund sans solvant (consommation env. 250 ml/m², selon l'absorption).

PRÉPARATION DU PRODUIT

Consignes de mise en œuvre : veuillez respecter les indications figurant au dos de l'emballage. Couche intermédiaire : appliquer après env. 6 heures Titanium Acryl Fassadenfarbe diluée avec 5–10 % d'eau. Dilution maximale 10 %. Couche de finition : appliquer non diluée, en ajoutant si nécessaire au maximum 5 % d'eau.

APPLICATION

Recouvrement : possible après env. 3 heures, selon la température et l'humidité de l'air. Vérifier l'aptitude du support. Consommation : env. 200–250 g/m² par couche. Remarques : a) Temps de séchage minimal entre les couches : 6 heures (20 °C, 65 % HR). b) Les températures basses et une humidité élevée prolongent le séchage. c) Application au rouleau ou en airless. d) Teintage avec Titanium Color Mix. e) Dilution uniquement à l'eau. f) Nettoyer les outils immédiatement à l'eau. g) Réaliser des essais de peinture pour déterminer le pouvoir couvrant. h) Élimination avec les ordures ménagères après séchage complet. Consignes de sécurité : non soumise à l'obligation d'étiquetage selon l'ordonnance sur les substances dangereuses. Ne pas laisser la peinture fraîche parvenir dans les canalisations.

OUTILS

Mise en œuvre : application à la brosse, au rouleau ou en airless.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stockage : stocker au frais et à l'abri du gel. Conservation jusqu'à 24 mois dans l'emballage d'origine. Informations complémentaires : documentation technique et fiche de données de sécurité : www.titanium-baustoffe.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Liquide
Couleurs	Blanc
Conditions d'application	Paramètres standard
Température	20 °C
Humidité relative	≤ 65 %
Température d'application	5-30 °C
Valeur pH	8,0
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1
Coefficient de perméabilité à l'eau	W3
Consommation	200/250 g/m²
Adhérence	1,5 N/mm²
Conditionnement	3 L / 10 L
Conservation	24 mois à compter de la date de fabrication

DÉCLARATION DES PERFORMANCES



TITANIUM
EN 1062-1:2005

Fabricant: REFIX SH.P.K. RKS
Déclaration de conformité 001/24.04.2026
Norme: EN 1062-1:2005

TITANIUM - Acryl Fassadenfarbe

Libération de substances dangereuses **voir MSDS**

Adhérence **≥ 1,5 N/mm²**

Absorption d'eau **≥ catégorie Wc1 - faible**

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau **Classe V1 - élevée**

Temps de séchage **2 heures**

Brillance **Classe G4 - mat**