

ACRYL FASSADENPUTZ

Enduit acrylique de protection pour façades

COLOR MIX



DESCRIPTION DU PRODUIT

TITANIUM ACRYL FASSADENPUTZ est un enduit acrylique destiné à la décoration et à la protection des façades, doté d'une excellente perméabilité à la vapeur d'eau qui empêche l'accumulation d'humidité dans le bâtiment. Il offre une bonne résistance à l'eau, aux salissures et aux intempéries et protège du rayonnement UV. L'enduit régule naturellement l'humidité et empêche la formation de micro-organismes. Disponible dans une large gamme de teintes selon le nuancier Titanium.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être plan, propre, solide, sec, porteur et exempt de parties non adhérentes. Sur un support humide, réparer d'abord les dommages ou appliquer une couche de protection. Au moins 24 heures avant l'application, appliquer l'enduit de fond (température 20 °C, humidité relative de l'air ≤ 65 %), de la même teinte que l'enduit.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Mélanger soigneusement l'enduit jusqu'au fond du seau. Homogénéiser les différents seaux dans un récipient plus grand. Pour ajuster la consistance, ajouter au maximum 250 ml d'eau propre par 25 kg de produit. Aucun ajout ultérieur d'eau ni de pigments.

APPLICATION

Appliquer à la taloche en acier à l'épaisseur de la granulométrie. Lisser à la taloche plastique, éliminer les vides et obtenir la structure souhaitée. Le système de façade doit comporter une pente assurant la protection contre l'humidité. Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales ni sur des toitures. Appliquer de façon uniforme et sans interruption. Sec au toucher après environ 6 heures, résistant aux intempéries après au moins 24 heures.

CONDITIONS D'APPLICATION

Conditions standard : 20 °C, humidité relative de l'air ≤ 65 %, température pendant l'application : 5–30 °C. Adaptation en conditions extrêmes. Protection contre le soleil et le vent (filets).

OUTILS

Pour le malaxage : malaxeur électrique ou manuel. Pour l'application et le lissage : taloche en acier et taloche plastique.

CONSOMMATION

Env. 3,0–3,5 kg/m², selon la granulométrie et le type de façade.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine sur palettes, dans des locaux secs, à l'abri de la neige, de la pluie, de la grêle et du soleil. Température de stockage : +5 °C à +30 °C. Protéger du gel et des intempéries.

SÉCURITÉ DU PRODUIT

Le produit n'est pas classé comme dangereux.

DONNÉES PRODUIT

Couleur : blanc, teintable selon le nuancier Titanium. Conditionnement : seau plastique de 25 kg. Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Documentation technique et fiche de données de sécurité : www.titanium-baustoffe.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base	Acrylique
Couleurs	Blanc et teintes sélectionnées (Titanium Color Mix)
Sec hors poussière	Après 6 heures
Conditions d'application	Paramètres standard : température 20 °C, humidité relative de l'air ≤ 65 %, température d'application : 5-30 °C.
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1 – élevée
Absorption d'eau par capillarité	W2 – moyenne
Adhérence	1,01 N/mm ²
Conductivité thermique	0,75 W/(m·K)
Conditionnement	25 kg
Conservation	12 mois à compter de la date de fabrication

DÉCLARATION DES PERFORMANCES



TITANIUM
EN 15824:2017

Fabricant: REFIX SH.P.K. RKS
DOP -202-1/08.12.2025
Norme: EN 15824:2017

TITANIUM-ACRYL FASSADENPUTZ

Adhérence en traction	≥ 1,01 N/mm ²
Absorption d'eau	W2 – Moyenne
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1 – Élevée
Conductivité thermique	0,75 W/m·K