

BETON KONTAKT

Primaire d'accrochage pour surfaces lisses

COULEUR ROSE



DESCRIPTION DU PRODUIT

BETON KONTAKT est un primaire en dispersion pour béton à base d'une émulsion acrylique de haute qualité, utilisé pour la préparation des supports en béton avant l'application d'un enduit. Grâce à des polymères sélectionnés et à des additifs, le primaire pour béton assure la saturation du support en béton et augmente la résistance à l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

BETON KONTAKT peut être utilisé aussi bien pour la rénovation de bâtiments anciens que pour la protection de bâtiments neufs, à l'intérieur comme à l'extérieur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface sur laquelle le produit est appliqué doit être plane, propre, solide, sèche, porteuse et exempte de parties non adhérentes. Si le support est exposé à l'humidité, il est nécessaire de réparer d'abord le dommage à l'origine de l'humidité ou d'appliquer une couche d'isolation empêchant l'humidité d'atteindre la couche sur laquelle BETON KONTAKT est appliqué. Les supports en béton (âgés d'au moins 28 jours, avec une humidité résiduelle $\leq 2\%$) sur lesquels le primaire BETON KONTAKT est appliqué doivent être exempts de poussière. Tous les anciens revêtements dont la portance est insuffisante doivent être entièrement éliminés et réparés ; ce n'est qu'ensuite que les travaux peuvent se poursuivre.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Fiche technique – nom du produit : Titanium BETON KONTAKT. Avant le début des travaux, le primaire BETON KONTAKT doit être soigneusement remué jusqu'au fond du seau. Si nécessaire, diluer le primaire avec de l'eau propre à raison de 20 % au maximum afin d'obtenir la consistance souhaitée du matériau. BETON KONTAKT est homogénéisé, sans grumeaux et facile à appliquer.

APPLICATION

La surface en béton doit être imprégnée de BETON KONTAKT jusqu'à 12 heures avant l'application de l'enduit ou de la peinture de façade. Le primaire est teinté en rouge. Le produit BETON KONTAKT est appliqué au rouleau ou à la brosse à poils longs de manière à couvrir toute la surface. Les travaux doivent être exécutés de façon uniforme et sans interruption sur des surfaces murales continues afin d'éviter les irrégularités pouvant résulter des raccords sur de grandes surfaces, d'un séchage inégal, etc. Les corrections ultérieures par ajout d'eau ne sont pas admises. Temps de séchage : sec hors poussière environ 6 heures ; application de l'enduit ou de la peinture de façade après 24 heures. Le produit doit être protégé des intempéries jusqu'à séchage complet. Un entretien régulier réduit le risque de formation d'algues et de champignons. Tous les paramètres se rapportent à des conditions météorologiques standard : température 20 °C, humidité relative de l'air jusqu'à 65 %. La température du support et de l'air pendant l'application et le séchage doit être comprise entre +5 °C et +30 °C. Dans des conditions non standard, les modes opératoires doivent être adaptés, en tenant compte du fait que le produit sèche plus rapidement par temps chaud et plus lentement par temps froid. Le fabricant recommande un essai préalable sur de petites surfaces afin de vérifier la préparation du support et les conditions d'application.

OUTILS

Pour le malaxage : malaxeur électrique ou manuel. Pour l'application : rouleau et/ou brosse.

CONSOMMATION

Env. 0,2-0,25 kg/m² pour une couche de primaire pour béton, selon l'épaisseur de la couche, l'absorption de la surface et les conditions d'application du primaire.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Le produit BETON KONTAKT doit être stocké dans son emballage d'origine non endommagé, sur des palettes stables, dans un local sec, à l'abri de l'action directe de la neige, de la pluie, de la grêle et du soleil, protégé du gel, dans un local fermé ou couvert. Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Des informations plus détaillées sur le produit, une documentation complémentaire et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site officiel : www.titanium-baustoffe.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Liquide
Couleurs	Rouge
Conditions d'application	Paramètres standard : température 20 °C, humidité relative de l'air ≤ 65 %, température d'application : 5-30 °C.
Valeur pH	6,3
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1
Coefficient de perméabilité à l'eau	W2
Consommation	0,2-0,25 kg/m ²
Adhérence	1,85 N/mm ²
Conditionnement	5 kg / 20 kg
Conservation	12 mois à compter de la date de fabrication

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

TITANIUM
EN 1062-1:2006

Fabricant: REFIX SH.P.K. RKS

DOP 201/08.12.2025
Norme: EN 1062-1:2006

TITANIUM-BETONKONTAKT P-201/08.12.2025

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	Classe V1
Épaisseur de couche d'air équivalente en conditions de diffusion	Classe V1
Coefficient de perméabilité à l'eau	Classe W2
Adhérence en traction	1,85 N/mm²
Granulométrie maximale	Classe S2 – Moyenne
Temps de séchage	2 heures
Valeur pH	6,3