

FINO

Forte adhérence sur tous les supports

COULEUR BLANCHE



UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	UNITÉS/PALETTE	COULEUR/AUTRES SPÉCIFICATIONS
25 kg/sac	48 unités/palette	Couleur blanche

DESCRIPTION DU PRODUIT

Titanium Fino est un enduit de lissage universel à base de ciment blanc, de chaux et d'additifs spéciaux, présentant une forte adhérence sur tous les supports.

DOMAINES D'APPLICATION

Titanium Fino est utilisé pour le lissage et le ragréage de toutes les surfaces, neuves comme anciennes, en rénovation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support sur lequel le produit est appliqué doit être solide, stable, propre et exempt de poussière ; les éventuelles dégradations doivent être réparées avant le début des travaux. En cas d'application sur des supports anciens, il est recommandé de les traiter au préalable avec un primaire acrylique. La température de l'air et du support pendant l'application et le séchage doit être supérieure à 5 °C et inférieure à 30 °C.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le contenu d'un sac de 25 kg est malaxé à l'aide d'un malaxeur électrique avec un ajout de 6-7,5 litres d'eau selon les besoins. Après le premier malaxage, laisser reposer la masse environ 10 minutes et remalaxer avant l'application.

APPLICATION

La couche décorative de finition peut être appliquée 24 heures après l'application de la dernière couche d'enduit. La masse préparée doit être mise en œuvre dans un délai maximal de 3 heures après sa préparation. Couleur : blanc.

OUTILS

Pour le malaxage : malaxeur électrique. Pour le lissage : spatule métallique.

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois, stocké sur palettes dans des locaux secs, à l'abri des intempéries et du gel. Conditionnement : 25 kg. EN 998-1:2016

Norme: EN 998-1:2016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Poudre
Couleur	Blanc
Densité	6-7,5 l / 25 kg
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Temps ouvert selon EN 998-1:2016	> 20 minutes
Temps d'ajustement	> 30 minutes
Adhérence	≥ 0,3 N/mm²
Absorption d'eau	Catégorie Wc2
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	μ25
Conductivité thermique	0,55 W/m·K

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

TITANIUM
EN 998-1:2016

Fabricant: REFIX SH.P.K. RKS

DoP 009/20.08.2025

Norme: EN 998-1:2016

Titanium FINO

Réaction au feu	Classe A1
Libération de substances dangereuses	voir la fiche de données de sécurité (FDS)
Adhérence	≥ 0,3 N/mm²
Absorption d'eau	Catégorie Wc2
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	μ25
Résistance à la compression	Classe CS III
Conductivité thermique	0,55 W/m·K
Durabilité (cycles gel/dégel)	Évaluation conformément aux dispositions en vigueur au lieu d'utilisation prévu du mortier