

PUTZ GRUND

Primaire universel pour enduits

COULEUR BLANCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT

PUTZ GRUND est un primaire en dispersion pour façades à base d'une émulsion acrylique de haute qualité. Grâce à des polymères sélectionnés et à des additifs, PUTZ GRUND assure l'imprégnation du support et augmente la résistance à l'eau du système de façade.

DOMAINES D'APPLICATION

Ce produit peut être utilisé aussi bien pour la rénovation de bâtiments anciens que pour la protection de bâtiments neufs avant l'application du primaire de façade. PUTZ GRUND est disponible sous forme d'émulsion de base ainsi qu'en version chargée de granulats, adaptée à une meilleure adhérence de l'enduit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface sur laquelle le produit est appliqué doit être plane, propre, solide et sèche, porteuse et exempte de parties non adhérentes. Le primaire de façade peut être appliqué sur des supports à base de plâtre ou de ciment ainsi que sur des enduits ciment-plâtre âgés d'au moins un mois. Si le support est exposé à l'humidité, il faut d'abord réparer les dommages à l'origine de l'humidité ou appliquer une couche d'isolation empêchant la pénétration de l'eau. Les supports en béton (âgés d'au moins 28 jours, humidité résiduelle $\leq 2\%$) doivent être dépoussiérés avant l'application du primaire. Tous les revêtements anciens et insuffisamment adhérents doivent être entièrement éliminés et réparés ; ce n'est qu'ensuite que les travaux peuvent se poursuivre.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Avant le début des travaux, mélanger soigneusement PUTZ GRUND jusqu'au fond du seau. Homogénéiser dans un récipient plus grand le matériau provenant de lots ou d'emballages différents afin de compenser les écarts de teinte. Si nécessaire, ajouter jusqu'à 20 % d'eau propre pour obtenir la consistance souhaitée. PUTZ GRUND doit être homogène, sans grumeaux et facile à mettre en œuvre.

APPLICATION

Appliquer le primaire uniformément sur toute la surface au rouleau ou à la brosse à poils longs. Les travaux doivent être exécutés de façon uniforme et sans interruption sur des surfaces murales continues afin d'éviter les irrégularités, un séchage inégal, etc. Teinter le primaire selon le système Titanium Mix afin de l'adapter à la nuance de l'enduit acrylique de la façade. Dans des conditions météorologiques standard, le primaire est sec au toucher après environ 6 heures. L'enduit acrylique peut être appliqué après 24 heures. Le produit doit être protégé des intempéries jusqu'à séchage complet.

CONDITIONS D'APPLICATION

Paramètres standard : température 20 °C, humidité relative de l'air $\leq 65\%$. La température du support et de l'air doit être comprise entre 5–30 °C. Par temps chaud, le produit sèche plus rapidement ; par temps froid, plus lentement. Une application d'essai sur de petites surfaces est recommandée afin de vérifier l'aptitude du support et les conditions d'application.

OUTILS

Pour le malaxage : malaxeur électrique ou manuel. Pour l'application : rouleau et/ou pinceau.

CONSOMMATION

Env. 0,2–0,25 kg/m² pour la couche de primaire, selon l'épaisseur de la couche, l'absorption du support et les conditions d'application.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine non endommagé, sur des palettes stables, dans un endroit sec, à l'abri de la neige, de la pluie, de la grêle et du rayonnement solaire direct, protégé du gel, dans un local fermé ou couvert. Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La documentation technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site officiel : www.titanium-baustoffe.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Liquide
Couleurs	Blanc
Conditions d'application	Paramètres standard : température 20 °C, humidité relative de l'air ≤ 65 %, température d'application : 5-30 °C.
Valeur pH	6,8
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1
Coefficient de perméabilité à l'eau	W2
Consommation	0,2-0,25 kg/m ²
Adhérence	2,11 N/mm ²
Conditionnement	5 kg / 20 kg
Conservation	12 mois à compter de la date de fabrication

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

TITANIUM
EN 1062-1:2006

Fabricant: REFIX SH.P.K. RKS

DOP 200/08.12.2025
Norme: EN 1062-1:2006

TITANIUM-PUTZGRUND P-200/08.12.2025

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	Classe V1
Épaisseur de couche d'air équivalente en conditions de diffusion	Classe V1
Coefficient de perméabilité à l'eau	Classe W2
Adhérence en traction	2,11 N/mm²
Granulométrie maximale	Classe S2 – Moyenne
Temps de séchage	2 heures
Valeur pH	6,8