

STRUCTUR PUTZ

Enduit décoratif minéral

COULEUR BLANCHE



UNITÉ	PIÈCES/PALETTE	CONSOMMATION	COULEUR/AUTRES SPÉCIFICATIONS
25 kg/sac	48 pièces/palette	6–7 l/25 kg	Couleur blanche

DESCRIPTION DU PRODUIT

STRUCTUR PUTZ est un enduit décoratif minéral, résistant et durable, de couleur blanche et à haute capacité de diffusion de la vapeur d'eau.

AVANTAGES

Haute perméabilité à la vapeur d'eau. Respectueux de l'environnement. Résistant et durable.

DOMAINES D'APPLICATION

STRUCTUR PUTZ s'utilise comme couche de finition sur les murs extérieurs et convient en même temps à la décoration des murs intérieurs sur tous les supports minéraux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

6 à 12 heures avant l'application de l'enduit décoratif, le support doit être traité avec un primaire / enduit de fond afin de garantir une surface homogène. Par temps chaud et à températures élevées, il est recommandé d'humidifier légèrement la surface avant de commencer les travaux d'enduit. La zone de travail doit être protégée du vent direct, du soleil et de la pluie au moyen de filets d'échafaudage. Les travaux par conditions météorologiques extrêmes ne sont pas recommandés. La température de l'air et du support pendant la mise en œuvre et le séchage doit être supérieure à 5 °C et inférieure à 30 °C.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le contenu du sac de 25 kg est mélangé à l'aide d'un malaxeur électrique en ajoutant progressivement 6,0–7,0 l d'eau. Après le premier malaxage, la masse repose environ 10 minutes, puis elle est malaxée de nouveau avant la mise en œuvre.

APPLICATION

Le mélange préparé est appliqué uniformément à la taloche sur toute la surface de façade, à l'épaisseur de la plus grosse granulométrie.

Outils

Pour le malaxage : malaxeur électrique. Pour l'application : taloche métallique. Pour la structuration : taloche plastique.

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois, stocké sur palettes dans des locaux secs, à l'abri de l'action directe des intempéries. Protéger du gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La documentation technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site officiel : www.titanium-baustoffe.de

Norme: EN 998-1:2016 · GP-CS III · Wc2

Les informations contenues dans cette fiche technique correspondent à l'état de la technique et ont été établies en toute bonne foi. Elles ne constituent pas des caractéristiques garanties et ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même l'aptitude du produit à l'usage prévu. Cette édition annule et remplace toutes les versions antérieures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Poudre
Couleur	Blanc
Densité	6,0-7,0 l / 25 kg
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance à la compression	4,9 N/mm ²
Classe	Classe CS II
Absorption d'eau par capillarité	0,23 kg/m ² ·h ^{0,5}
Catégorie	Catégorie Wc2
Adhérence en traction	1,05 N/mm ²
Conductivité thermique	0,75 W/m·K

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

TITANIUM
EN 998-1:2016

Fabricant: REFIX SH.P.K. RKS

DOP -207-1/05.12.2025
Norme: EN 998-1:2016

TITANIUM-STRUCTUR-PUTZ

Résistance à la compression **≥ 4,9 N/mm²**

Absorption d'eau par capillarité **W2**

Adhérence **1,05 N/mm²**

Conductivité thermique **0,75 W/m·K**