

SUPER FINISH

Enduit de finition pour l'intérieur

COULEUR BLANCHE

EXTRA WHITE



UNITÉ	PIÈCES / PALETTE	CONSOMMATION	COULEUR/AUTRES SPÉCIFICATIONS
20 kg/sac	48 pièces/palette	8,5-9 l/20 kg	Couleur blanche

DESCRIPTION DU PRODUIT

SUPER FINISH est un enduit de lissage à granulométrie très fine, exclusivement destiné à l'intérieur.

AVANTAGES

Facile à préparer et à appliquer. Extrêmement blanc. Convient uniquement à l'intérieur.

DOMAINES D'APPLICATION

SUPER FINISH s'utilise pour le lissage des murs et plafonds dans des locaux intérieurs secs, sans humidité. Convient aux supports lisses tels que le béton et FINO, ainsi que très bien aux plaques de plâtre. Le résultat final sur les murs et plafonds est extrêmement blanc et lisse.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être solide, plan, propre et sec. Sur les supports anciens, il est recommandé de prétraiter la surface avec un primaire / une base adaptés. La température de l'air et du support pendant la mise en œuvre et le séchage doit se situer entre +5 °C et +30 °C.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le mélange du produit doit être réalisé dans un récipient propre. Le contenu d'un sac de 20 kg est ajouté progressivement à 8,5-9 litres d'eau et malaxé à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une masse homogène et sans grumeaux.

APPLICATION

La masse préparée doit être appliquée à la taloche en acier dans les 50 minutes suivant sa préparation, en une ou deux couches d'une épaisseur maximale de 1-1,5 mm par couche. Pour la deuxième couche, attendre que la première soit complètement sèche. Après séchage complet, la surface peut être poncée si nécessaire avec un papier abrasif fin afin d'obtenir un aspect uniforme et lisse. Le temps de séchage peut varier selon les conditions météorologiques et l'aération du local.

SÉCURITÉ DU PRODUIT

Conformément aux prescriptions CPL, ce produit est considéré comme non dangereux. Les mesures générales de sécurité doivent toutefois être respectées : éviter tout contact prolongé avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Porter un équipement de protection (masque FFP2, gants selon EN 374-1 et lunettes de protection). Tenir à l'écart des personnes non protégées. Éviter la formation de poussière. Assurer une aération suffisante. Ne pas manger ni boire pendant le travail. Se laver soigneusement les mains avant et après le travail. Tenir hors de portée des enfants.

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois ; stocker sur palettes dans des locaux secs, à l'abri des intempéries. Protéger du gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La documentation technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site officiel : www.titanium-baustoffe.de

Norme: EN 998-1:2016 · GP-CS II · Wc2

Les informations contenues dans cette fiche technique correspondent à l'état de la technique et ont été établies en toute bonne foi. Elles ne constituent pas des caractéristiques garanties et ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même l'aptitude du produit à l'usage prévu. Cette édition annule et remplace toutes les versions antérieures.

Distribution: Blackforest Trade Solutions GmbH · Gaiernweg 10 · 75399 Unterreichenbach · Deutschland

Titanium Service: +49 179 6994212 · info@titanium-baustoffe.de · www.titanium-baustoffe.de

★★★★★

Page 1 sur 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Poudre
Couleur	Blanc
Densité	8,5-9,0 l / 20 kg
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance à la compression	3,2 N/mm ² (Classe CS III)
Absorption d'eau par capillarité	0,09 kg/m ² ·h ^{0.5} (Catégorie Wc1)
Adhérence en traction	0,80 N/mm ²
Conductivité thermique	0,65 W/m·K

DÉCLARATION DES PERFORMANCES



TITANIUM
EN 998-1:2016

Fabricant: REFIX SH.P.K. RKS

DOP -206-1/05.12.2025

Norme: EN 998-1:2016

TITANIUM-SUPER FINISH

Résistance à la compression **≥ 3,2 N/mm²**

Absorption d'eau par capillarité **W1**

Adhérence **0,80 N/mm²**

Conductivité thermique **0,65 W/m·K**