

TIEFGRUND

Primaire acrylique universel en phase aqueuse



DESCRIPTION DU PRODUIT

Titanium Tiefgrund est un primaire acrylique universel en phase aqueuse doté d'excellentes propriétés de pénétration, offrant une adhérence et une isolation parfaites.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

• Dilution 1:1 • Teinte transparente • Adhérence très forte et séchage rapide • Excellent support pour tous les types de peintures en phase aqueuse et résultat final uniforme • Application facile, forte pénétration et rendement élevé

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Convient à tous les murs et plafonds intérieurs, neufs, anciens ou déjà peints, pour le revêtement de tous les locaux intérieurs tels que chambres, salles de bains, séjours, bureaux, locaux de service, etc. Également recommandé pour les façades extérieures.

CONSIGNES D'APPLICATION

• Méthode d'application : brosse, rouleau ou pulvérisation • Dilution : une dilution avec 100 % d'eau est recommandée

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être parfaitement sèches, propres et exemptes de substances nuisant à l'adhérence. Toutes les fissures et zones endommagées doivent être réparées avec les produits des gammes Titanium FINO, SUPERFINISH, etc.

CONDITIONNEMENT

5 L, 10 L

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker au frais et à l'abri du gel. Conservation jusqu'à 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Protéger du gel.

INFORMATIONS SANITAIRES, DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES

Conserver le produit hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'emballage. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les canalisations ou les égouts.

REMARQUES

• Sur béton frais, il est recommandé de n'appliquer le produit qu'après 30 jours minimum. • Éviter l'application à des températures inférieures à 5 °C ou juste avant la pluie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Documentation technique et fiche de données de sécurité : www.titanium-baustoffe.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Liquide
Couleurs	Transparent
Conditions d'application	Paramètres standard
Température	20 °C
humidité relative de l'air	≤ 65 %
Température d'application	5–30 °C
Valeur pH	6,70
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1
Coefficient de perméabilité à l'eau	W2
Adhérence	1,65 N/mm²
Conditionnement	5 L / 20 L
Conservation	24 mois à compter de la date de production

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

TITANIUM
EN 1062-1:2005

Fabricant: REFIX SH.P.K. RKS
Déclaration de conformité 003/24.04.2026
Norme: EN 1062-1:2005

TITANIUM - Tief Grund

Émission de substances dangereuses	voir MSDS
Adhérence	≥ 1,65 N/mm²
Absorption d'eau	≥ Catégorie Wc2 – moyenne
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	Classe V1– élevée
Temps de séchage	2 heures
pH	6,7